

# ARBEITSPLATTEN-ÖL



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das PROFF Woodcare Arbeitsplatten-Öl erzeugt eine strapazierfähige, feuchtigkeits- und schmutzabweisende Oberfläche auf allen unbehandelten Holzoberflächen, speziell auf Küchenarbeitsplatten. Es kann auf gelaugten sowie neu abgeschliffenen Küchenarbeitsplatten und anderen Küchengegenständen aus Holz im Innenbereich angewendet werden.

Arbeitsplatten-Öl Natur betont die natürliche Maserung des Holzes. Arbeitsplatten-Öl Weiss verleiht Kiefer und Eiche eine gekalkte Optik, wobei es ebenfalls die Maserung hervorhebt und eine Vergilbung des Holzes reduziert. Für eine spätere Nachbehandlung (nachölen) kann es ebenfalls eingesetzt werden.

**PROFF Arbeitsplatten-Öl ist speichelfest.**

## FARBAUSWAHL

Natur, Weiss

## WERKZEUGE

Farbpinsel, Farbroller, beige oder weisse Pads, Baumwolltücher

## GEBINDEEINHEIT

1.0 Liter

## TECHNISCHE DATEN

### Verbrauch

1.0 Liter: ca. 12–15 m<sup>2</sup>

### Trocknung

Bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit vollständig ausgehärtet nach 24 Stunden

### Inhaltsstoffe

Isoparaffinischer Kohlenwasserstoff, Alkydharz aus pflanzlichen Ölkomponenten, Tenside, Sikkative, Lösemittel [nur bei Arbeitsplatten-Öl Weiss auch Titandioxid]

### VOC

Enthält: 15g/l Grenzwert: 400g/l

### Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig 2–3 Jahre

### Sicherheitshinweise

Ölgetränkte Tücher und Pads, Schleifstaub o. Ä. können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken oder in einem dicht schliessenden Behälter vor der Entsorgung aufbewahren.

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Berührung mit der Haut vermeiden.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.



## SO GEHT'S

### Vorbereitung

- Das zu behandelnde Holz muss trocken, frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Silikon, Trennmittel und Wachsresten sein.
- Die zu behandelnde Fläche kann nach Bedarf mit Intensiv-Reiniger gemischt mit Wasser 1:40 vorbehandelt werden.
- Für die Weiterverarbeitung muss die Oberfläche vollständig trocken sein.
- Die Holzfeuchte (Wasseranteil des Holzes) darf maximal 12% betragen.
- Ölen nur bei einer Temperatur von mind. 15° C.

### Verarbeitung

- Das Arbeitsplatten-Öl ist gebrauchsfertig und wird nicht verdünnt.
- Das Gebinde vor und während des Gebrauchs sorgfältig durchmischen.
- Das Arbeitsplatten-Öl mit einem Farbroller oder Kurzhaarpinsel auftragen und bis zu 10 Minuten lang in das Holz einziehen lassen. Mit einem beigen oder weissen Pad einmassieren und anschliessend mit Baumwolltüchern trocken polieren.
- Nach 24 Stunden das Arbeitsplatten-Öl erneut mit einem beigen oder weissen Pad auftragen, einmassieren und mit Baumwolltüchern trocken polieren.
- Die ölbehandelte Fläche 24 Stunden lang vollständig aushärten lassen. Während dieser Zeit das Holz vor Wasser schützen.

### Nachbehandlung Pflege

- Zur Reinigung und Pflege eignet sich der PROFF Öl-Refresher oder die PROFF Holzboden-Seife, gemischt mit warmem Wasser im Verhältnis 1:40.

**WICHTIG:** Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!  
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.